

maxit Floormix Binder



Produktkurzbeschreibung

Hydraulisches Bindemittel für die Herstellung einer gebundenen Schüttung maxit Floormix B550 als Zuschlag mit normaler Festigkeitsentwicklung und optimierter Rezeptur zur Maschinenförderung bei geringem Wasser- und Bindemittelanteil.

Anwendungsbereich

Als Bindemittel in Verbindung mit dem Blähtonzuschlag maxit Floormix B550 als gebundene Schüttung.

Verarbeitung / Montage

1 Sack maxit Floormix Binder mit 2 Sack Blähton-Zuschlag maxit Floormix B550 und 6 bis 10 l Wasser, je nach gewünschter Konsistenz mischen. Geeignete Mischer sind der Mischbehälter der Estrichpumpe, Zwangs- oder Freifallmischer.

Die Mischzeit von ca. 2 - 3 Minuten ist zwingend einzuhalten, dabei entsteht die haufwerksporige Schüttungsstruktur. Eine verlängerte Mischzeit und eine Erhöhung der Wasserzugabe auf 10 l führt zu einem leichten Schäumen der Mischung, wobei Frischmörtel- und Trockenrohichte geringfügig ansteigen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen Merkblatt maxit Floormix B550.

Materialverbrauch

15 kg je 100 l Schüttungszuschlag

Besondere Hinweise

Mineralische Mörtel reagieren mit Wasser alkalisch. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Schutzbrille/Gesichtsschutz/Handschuhe tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Chromatarm nach TRGS 613. Aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten. In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Lagerung

Auf Paletten trocken lagern. 6 Monate haltbar.

Logistik

15 kg/Sack, 64 Sack/Pal. = 960 kg/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit Floormix Binder

Brandverhalten A1, DIN 4102